





Тайка перламутровая краска

<p>ТИП</p>	<p>Водоразбавляемая, колеруемая акрилатная краска, которая придает перламутровый эффект с блеском благородного металла.</p> <p>Для первичной и ремонтной окраски деревянных, древесностружечных, древесноволокнистых и металлических поверхностей, а также бетонных и гипсокартонных поверхностей стен внутри здания.</p>	
<p>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</p>	<p>Можно использовать также для окраски поверхностей, ранее окрашенных алкидной или каталитической краской или лаком.</p> <p>Хорошее освещение подчеркивает эффектность поверхности.</p>	 <p>Увеличить</p> 
<p>ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ</p>	<p>Применяется для декоративной окраски стен, мебели и предметов украшения интерьера.</p>	
<p>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</p>		
<p>Базис</p>	<p>НМ и КМ</p>	
<p>Цвета</p>	<p>Колеруется по справочнику и каталогу цветов "Тайка".</p>	
<p>Степень блеска</p>	<p>Полуглянцевая</p>	
<p>Класс эмиссии строительного материала</p>	<p>M1</p>	
<p>Расход</p>	<p>6-8 м²/л.</p>	
<p>Тара</p>	<p>Золотистый и Серебристый базис: 0,1 л, 0,225 л, 0,9 л, 2,7 л .</p>	
<p>Разбавитель</p>	<p>Вода</p>	
<p>Способ нанесения</p>	<p>Наносится синтетической кистью, валиком, декоративным валиком, распылением под низким давлением. При распылении под низким давлением с боковым воздухом применять сопло 1,8 мм и разбавление водой ок. 40 %.</p> <p>Внимание! При нанесении распылением обязательно провести пробную выкраску.</p>	
<p>Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%</p>	<p>На отлип – ок. 60 мин.</p> <p>Следующий слой можно наносить через 6–8 часов.</p>	
<p>Стойкость к мытью</p>	<p>Выдерживает более 5 000 проходов щеткой.</p>	
<p>Стойкость к химикатам</p>	<p>Выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители, например, уайт-спирит. Пятна кофе, чая и пр. очищать пока они свежие.</p>	
<p>Термостойкость</p>	<p>85°C.</p>	



Тайка перламутровая краска

Сухой остаток	Ок. 35%.
Плотность	1,1 кг/л (неколерованная).
Хранение	Защищать от мороза.
Код	858 6085, -6086
Свидетельство о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации
Сертификат пожарной безопасности	Пожарный сертификат

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха и окрашиваемой поверхности во время нанесения и высыхания лазури должна быть не ниже +10 °С и относительная влажность воздуха – не выше 80 %. Сравнительно невысокая температура (например, +15 °С) и сравнительно высокая влажность (50–70 % RH) увеличивают время высыхания краски и облегчают работу с материалом.

Неокрашенная поверхность:

Тщательно очистить поверхность от грязи и пыли для получения максимально лучшей адгезии.

Деревянные поверхности:

Блокировать сучки лаком "Оксалакка". Загрунтовать поверхности грунтовкой "Хелми". Новые чистые поверхности, находящиеся в хорошем состоянии, можно окрасить напрямую перламутровой краской "Тайка".

Металлические поверхности:

Загрунтовать противокоррозионной грунтовкой "Ростекс Супер" или "Ростекс Супер Аква".

Предварительная подготовка

Стены:

При необходимости, выровнять поверхность шпатлевкой серии "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить. Загрунтовать поверхность, например, грунтовкой "Варма". Окрасить поверхность 1–2 слоями акрилатной краски компании Tikkurila, например, интерьерной краски "Гармония".

Ранее окрашенные поверхности:

Вымыть поверхность разбавленным раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть.

Деревянные поверхности: Удалить слабодержащуюся краску или лак скребком. Окрашенную твердую, глянцевую поверхность отшлифовать



Тайка перламутровая краска

до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Неровности выровнять быстрой шпатлевкой "Престо", высохшую поверхность отшлифовать. Пыль удалить. Загрунтовать таким же образом, как неокрашенные поверхности. В случае, если поверхность окрашена нитроцеллюлозной краской или лаком, применять грунтовку "Отекс".

Стены:

Окрашенную твердую, глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить шпатлевкой серии "Престо", высохшую поверхность отшлифовать. Пыль удалить. Загрунтовать таким же образом, как неокрашенные поверхности.

Перед применением краску тщательно перемешать.

Мебель: Наносить краску "Тайка" синтетической кистью, валиком или распылением в два слоя. На большие участки краску рекомендуется сначала наносить валиком и потом разглаживать кистью. При этом применять качественную синтетическую кисть, так как перламутровый эффект красиво подчеркивается оставляемым ее щетиной рисунком.

Окраска

Декоративная окраска стен: Перламутровая краска дает самый выразительный эффект, когда ее наносят на отграниченные эффектные участки, причем применяемая для грунтования краска остается частично видимой. Наносить краску "Тайка" валиком с коротким ворсом на маленькие участки за раз (1 м x 1 м), а затем, при желании, незамедлительно производить декоративную отделку при помощи декоративного валика, кисти или губки. Приемы декоративной окраски рекомендуется сначала оттренировать, например, на листе картона. Для маркировки окрашиваемого участка в первую очередь рекомендуется использовать липкую малярную ленту. Удалить ленту сразу после окраски. В случае, если границу отводят кистью, рекомендуется сразу отграничить небольшую полосу и сразу после этого окрасить отграниченный район валиком. Это делается для того, чтобы границы отграниченного участка не остались видными. Наносить краску "Тайка" двумя слоями, а при декоративной окраске большой поверхности – одним слоем. Краска очень хорошо подходит для шаблонной окраски. Дополнительные идеи и более подробные инструкции находятся в справочнике и каталоге цветов "Тайка" и справочнике "Декоративные эффекты".

Очистка инструментов

Удалить оставшуюся краску с инструментов и промыть водой с мылом. Слегка затвердевшую краску удалить с помощью моющего средства "Пенсселипесу".

Уход

Окрашенная поверхность достигает окончательной твердости и стойкости через месяц, в течение которого следует избегать сильной

Тайка перламутровая краска

очистки поверхности.

Спустя месяц поверхность очищать нейтральным моющим раствором (рН 6–8) с помощью мягкой тряпки и затем промывать водой. После этого дать просохнуть. Особенно загрязненные участки можно очищать слабым щелочным раствором (рН 8–10) с помощью мягкой тряпки или губки.

Ремонтная окраска См. пункт "Ранее окрашенные поверхности". Окрашенную краской "Тайка" мебель можно перекрасить краской "Хелми", а стены – водоразбавляемыми интерьерными красками.

ОХРАНА ТРУДА Продукт не классифицирован как опасный. На продукт имеется паспорт техники безопасности. [Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.

TRANСПОРТИРОВКА/VAK/ADR -

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

**Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе**

