

ЭМАЛЬ GARDEN 10



Тип	Универсальная алкидная эмаль без резкого запаха.
Область применения	Применяется для окраски деревянных, древесно-стружечных, древесно-волоконных и металлических поверхностей внутри помещений (например - мебели, дверей, оконных рам и т.п.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	10 - 12 м ² /л в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания
Сухой остаток	Ок. 75 %
Плотность	1,2 - 1,5 кг/л
Разбавитель	Уайт-спирит "Lakkabensiini 1050"
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением.
Время высыхания при +20°C и относительной влажности 65%	От пыли" – 3-4 часа Следующий слой можно наносить через сутки Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.
Блеск	Матовый
База	А и С
Колеровка	Колеруется по каталогам цветов "Тиккурила Симфония" и "ТЕКС". База А также может использоваться в качестве белой краски.
Износостойкость	Хорошая
Стойкость к мытью	Хорошая при применении обычных моющих средств.
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к скипидару, уайт-спириту и денатурату.
Хранение и транспортировка	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре.
Срок годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 5 лет.
Фасовка	0,9 л, 2,7 л, 9 л

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный

ЭМАЛЬ GARDEN 10

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха - менее 80%. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха продолжительность высыхания может увеличиваться.
Предварительная подготовка	<p>Неокрашенную поверхность обезжирить и очистить от грязи, пыли, ржавчины и т.п. загрязнений. Оштукатуренные, зашпатлеванные, деревянные, древесно-стружечные и древесно-волокнистые поверхности загрунтовать алкидной грунтовкой или разбавленной эмалью (до 20%). Стальные поверхности загрунтовать антикоррозионной грунтовкой "Grit black".</p> <p>Ранее окрашенную поверхность вымыть щелочным моющим средством или содовым раствором. Затем поверхность тщательно промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску удалить механическим путем и всю поверхность зашлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Зачищенные до чистого металла участки загрунтовать антикоррозионной грунтовкой "Grit black".</p> <p>При необходимости неровности зашпатлевать, зашпатлеванные участки - зашлифовать, пыль от шлифовки удалить.</p>
Окраска	Перед применением эмаль тщательно перемешать. При необходимости эмаль разбавить уайт-спиритом не более чем на 10%. Эмаль наносить в 1-2 слоя.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты очистить уайт-спиритом.

ОХРАНА ТРУДА	Содержит уайт-спирит. Воспламеняющееся вещество. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли. Организовать эффективный воздухообмен. Не работать вблизи открытого огня. Беречь от детей.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не допускать попадания остатков эмали в канализацию, водоем или на почву. Неиспользованные жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки утилизировать совместно с бытовыми отходами.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ ВОПРОСОВ И ПОЖЕЛАНИЙ

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный