


Евро 12

ТИП	<p>Полуматовая латексная краска на основе акрилового сополимера для сухих помещений и помещений с повышенной влажностью.</p>
	<p>Предназначена для высококачественной отделки стен и потолков внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (кухни, коридоры и др., кроме ванных комнат) по гипсокартонным, бетонным, оштукатуренным, кирпичным, поверхностям, древесноволокнистым плитам, обоям под окраску.</p>
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	<p>Особенно рекомендуется для помещений общественного назначения: школ, зрелищных и спортивных сооружений, библиотек, кассовых залов и др. Подходит для окраски радиаторов отопления. В сухих помещениях можно наносить, после соответствующей подготовки, на старую алкидную и масляную краску. Используются для окраски в зданиях и сооружениях типа А, Б и В (в том числе в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений).</p>
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	<p>Стены и потолки, в особенности, в коридорах, кухнях и т.д.</p>
<hr/>	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Базис	<p>А и С</p>
Цвета	<p>По каталогу цветов "Тиккурила Симфония".</p>
Степень блеска	<p>Полуматовая</p>
Расход	<p>Расход на 1 слой</p>
Тара	<p>10–12 м²/л по ровной невпитывающей поверхности, 7–8 м²/л по неровной впитывающей поверхности.</p>
Разбавитель	<p>0,9 л, 2,7 л, 9 л.</p>
Способ нанесения	<p>Вода</p>
Способ нанесения	<p>Краску перед применением перемешать, при необходимости разбавить водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, либо не более 10% при нанесении распылением. Краску наносить в два слоя. При (20±2) °С и относительной влажности (65±5)%: 1,5–2 часа.</p>
Время высыхания	<p>Следующий слой можно наносить через 2 часа. Заданный уровень водостойкости покрытия достигается через 2 недели.</p>
Стойкость к мытью	<p>Краска образует покрытие, устойчивое к многократному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств (1 класс</p>



[Увеличить](#)



Евро 12

Термостойкость	стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300).
Сухой остаток	Выдерживает более 10000 проходов щеткой по стандарту DIN 53778 T2.
Плотность	Выдерживает 85°C сухого тепла. Около 49% в зависимости от цвета.
Хранение	1,1-1,3 кг/л При температуре не ниже 0°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Сертификат соответствия	Сертификат Соответствия
Свидетельство о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации
Сертификат пожарной безопасности	Пожарный сертификат
<hr/>	
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	
Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%. Поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. Отслаивающуюся старую краску снять скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность мыльным раствором, а затем чистой водой и просушить. Неровности и дефекты зашпатлевать влагостойкими шпатлёвками Евро Филлер или Престо ЛВ, а в сухих помещениях – водоразбавляемыми шпатлёвками, Престо ЛГ, Престо ЛФ или Спаккели Тару. Поверхность перед окраской, при необходимости, загрунтовать грунтовкой Евро Праймер.
Предварительная подготовка	Краску перед применением перемешать, при необходимости разбавить водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, либо не более 10% при нанесении распылением. Краску наносить в два слоя.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой.
<hr/>	
ОХРАНА ТРУДА	Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки.
<hr/>	
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.



Евро 12

ТРАНСПОРТИРОВКА При температуре не ниже 0°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
ООО "Тиккурила", 192289, Россия,
г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ** Горячая линия для ваших вопросов и пожеланий:
8-800-100-07-70 (звонок по России бесплатный)
e-mail: info.russia@tikkurila.com
www.tikkurila.ru

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

**Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе**

