



Евро 20

ТИП

Полуматовая латексная краска на основе акрилового сополимера для сухих и влажных помещений.

Предназначена для высококачественной отделки поверхностей внутри сухих и влажных помещений, в т.ч. ванных комнатах, по гипсокартонным, бетонным, оштукатуренным, кирпичным поверхностям, древесноволокнистым плитам, обоям под окраску.

Рекомендована для поверхностей, к которым предъявляются высокие требования по стойкости к мытью и износу, например, зрелищных и спортивных сооружений, вокзалов, магазинов, кафе и др., в быту – для кухонь, коридоров, лестничных клеток и др.


Подходит для окраски радиаторов отопления. В сухих помещениях можно наносить, после соответствующей подготовки, на старую алкидную и масляную краску. Используются для окраски в зданиях и сооружениях типа А, Б и В (в том числе в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений).

Предназначена для окраски стен и потолков во влажных помещениях, в том числе ванных комнатах, а также в сухих помещениях.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис

А и С

Цвета

По каталогу цветов "Тиккурила Симфония".

Степень блеска

База А также может использоваться в качестве белой краски.

Полуматовая

Расход

10–12 м²/л по ровной невпитывающей поверхности,
7–8 м²/л по неровной впитывающей поверхности

Тара

0,9 л, 2,7 л, 9 л.

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Наносится кистью, распылением или валиком.

Время высыхания

При (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%: 4 часа. Следующий слой можно наносить через 4 часа. Заданный уровень водостойкости покрытия достигается через 2 недели.

Стойкость к химикатам

Устойчива к многократному интенсивному мытью с применением бытовых моющих средств (1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300).

Стойкость к мытью

Выдерживает более 10000 проходов щеткой по стандарту DIN 53778 T2. 85°C.



Увеличить



Евро 20

Сухой остаток

около 46 % в зависимости от цвета.

Плотность

1,0-1,3 кг/л.

Хранение

При температуре не ниже 0°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.

Сертификат
соответствия

[Сертификат Соответствия](#)

Свидетельство о
государственной
регистрации

[Свидетельство о государственной регистрации](#)

Сертификат
пожарной
безопасности

[Пожарный сертификат](#)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при
обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.

Неокрашенная поверхность в сухих помещениях:

Поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. Неровности и дефекты зашпатлевать водоразбавляемыми шпатлёвками Престо ЛГ, Престо ЛФ или Спаккели Тару. Поверхность перед окраской, при необходимости, загрунтовать грунтовкой Euro Primer. При нанесении на радиаторы отопления предварительно загрунтовать их грунтовкой "Ростекс".

Ранее окрашенные поверхности: Вымыть поверхность моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Отслаивающуюся старую краску снять скребком. Старые покрытия отшлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность мыльным раствором, а затем чистой водой и просушить. Неровности и дефекты зашпатлевать водоразбавляемыми шпатлёвками Престо ЛГ, Престо ЛФ или Спаккели Тару. Поверхность перед окраской, при необходимости, загрунтовать грунтовкой Евро Праймер.

Предварительная
подготовка

Влажные помещения: Виниловые обои и керамическую плитку полностью снять. Вымыть ранее окрашенную поверхность моющим средством "Маалипесу", а заплесневелые участки раствором "Хомеенпойсто". Затем тщательно промыть поверхность чистой водой. Старые покрытия отшлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность мыльным раствором, а затем чистой водой и просушить. Неровности зашпатлевать влагостойкими шпатлёвками Евро Филлер или Престо ЛВ. Высохшую поверхность



Евро 20

Окраска

отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Загрунтовать поверхность влагоизоляционной грунтовкой "Луя". Окраску можно производить через 4 часа после нанесения влагоизоляционной грунтовки.

Краску перед применением перемешать, при необходимости разбавить водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, не более 10% при нанесении распылением. Краску наносить в два слоя. Избегать интенсивной механической очистки свежеокрашенной поверхности, применения моющих средств, так как покрытие достигает окончательной твердости и стойкости примерно в течение месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в этот период можно применять легкую очистку влажной мягкой тканью.

Уход

Примерно через месяц после окраски покрытия можно очищать нейтральными (рН 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (рН 8-10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.

Ремонтная окраска

Поверхность, окрашенную краской Евро 20, можно окрашивать этой же краской. См. пункт "Предварительная подготовка".

ОХРАНА ТРУДА

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ТРАНСПОРТИРОВКА-

Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО "Тиккурила", 192289, Россия,
г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99
Горячая линия для ваших вопросов и пожеланий:
8-800-100-07-70 (звонок по России бесплатный)
e-mail: info.russia@tikkurila.com
www.tikkurila.ru

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением



Евро 20

продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Выбрали продукт?

Найдите ближайший магазин в вашем городе

