


Евро 3

ТИП	Совершенно матовая латексная краска на основе сополимерной дисперсии.	
	Предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях по бетонным, кирпичным и оштукатуренным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам.	
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Используются для окраски в зданиях и сооружениях типа А, Б и В (в том числе в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений).	
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях по бетонным, кирпичным и оштукатуренным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам.	Увеличить
<hr/>		
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Базис	А и С	
Цвета	Колеруется по гамме "Тиккурила Симфония". База А также может использоваться в качестве белой краски.	
Степень блеска	Глубоко матовая на один слой	
Расход	10–12 м ² /л по ровной невпитывающей поверхности, 7–8 м ² /л по неровной впитывающей поверхности.	
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.	
Разбавитель	Вода	
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой: не более 5% по объ?му при нанесении кистью или валиком, не более 10% при нанесении распылением.	
Время высыхания	при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) % - 1,5–2 часа. Следующий слой можно наносить через 2 часа. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 2 недели.	
Стойкость к мытью	Краска образует покрытие, устойчивое к легкому мытью мягкой поролоновой губкой (2 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). После мытья допускается небольшое изменение блеска покрытия. Выдерживает более 5000 проходов щеткой по стандарту DIN 53778 T2.	
Термостойкость	Выдерживает 85 °С сухого тепла.	



Евро 3

Сухой остаток	Около 60%, в зависимости от цвета.
Плотность	1,2 - 1,6 кг/л.
Хранение	При температуре не ниже 0°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности - 3 года со дня изготовления в заводской невскрытой упаковке.
Сертификат соответствия	Сертификат Соответствия
Свидетельство о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации
Сертификат пожарной безопасности	Пожарный сертификат

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%. Неокрашенную поверхность очистить от загрязнений. Отслаивающуюся старую краску снять скребком, поверхность отшлифовать, пыль удалить.
Предварительная подготовка	Меловую побелку или известковую краску удалить полностью, поверхность промыть мыльным раствором, затем чистой водой и просушить. Неровности и дефекты зашпатлевать водоразбавляемыми шпатлевками Евро Филлер, Престо ЛГ, Престо ЛФ или Спаккели Тару. Поверхность перед окраской, при необходимости, загрунтовать грунтовкой Евро Праймер.
Окраска	Краску перед употреблением перемешать, при необходимости, разбавить водой: не более 5% от объема – при нанесении кистью или валиком, не более 10% – при нанесении распылением. Краску наносить в два слоя.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты очистить водой.

ОХРАНА ТРУДА	Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки.
--------------	---

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ТРАНСПОРТИРОВКА-

Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы. Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.



Евро 3

Изготовитель:
ООО «Тиккурила»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д.
15, корп. 3

тел. (812) 380-3399, факс (812) 380-3833

e-mail: sales@tikkurila-spb.ru. www.tikkurila.ru

ИНН 7816424590, КПП 784601001

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе

