



Уника

ТИП	Алкидная краска специального применения. Применяется для окраски металлических и деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений.	 Увеличить
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Применима также по многим пластмассовым поверхностям, например, для окраски лодок из стекловолокна и пластмассы (не для подводных частей). См. инструкцию по применению.	
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначена для окраски мебели, машин и оборудования, транспортных средств, лодок, рабочих инструментов и т.д.	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	А и С
Цвета	Колеруется по гамме Тиккурила Симфония (2436 цветов) и коллекции "Почувствуй цвет", а также коллекции готовых цветосочетаний "Красивый Дом для интерьеров".
Степень блеска	Полуглянцевая
Расход	По гладкому дереву 10-12 м ² /л, по металлу и пластмассе 12-14 м ² /л.
Тара	Готовые цвета: 1/3 л, 1 л, 10 л.
Разбавитель	Базисная краска: 0,225 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л.
Способ нанесения	Уайт-спирит 1050 и Растворитель для распыления 1032 Наносится кистью, распылением или валиком (с коротким ворсом). При распылении под высоким давлением применять сопло 0,009"–0,013", т.е. 0,230–0,330 мм и разбавить краску на 5–20 % по объему. При нанесении под низким давлением применять сопло диаметром 1,4–1,8 мм и разбавить краску на 25–35 % по объему (ДИН4 18–25 сек.). При нанесении краски распылением толщина сухой пленки не должна превышать 40 мкм.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли 2 ч. Для нанесения следующего слоя –16 ч.
Стойкость к мытью	На высыхание влияют относительная влажность воздуха, температура, воздухообмен и толщина пленки.
Термостойкость	Хорошая при применении обычных моющих средств. 120 °С, светлые цвета в некоторой мере желтеют при температуре выше 80 °С.
Светостойкость	Хорошая.
Стойкость к химикатам	Выдерживает чистящие химикаты, слабые щелочи и кислоты. Устойчива к скипидару, уайт-спириту и денатурату, а не устойчива к нитрорастворителям. Выдерживает смазочные масла и консистентные смазки. Брызги топлива незамедлительно стереть.
Износостойкость	Хорошая.



Уника

Атмосферостойкость Хорошая.
Сухой остаток 42 %.
Плотность 0,9-1,2 кг/л в зависимости от цвета.
Хранение Выдерживает хранения и транспортировку при низких температурах.
Код 525-серия

Сертификат соответствия [Декларация о соответствии](#)

Свидетельство о государственной регистрации [Свидетельство о государственной регистрации](#)

Сертификат пожарной безопасности [Пожарный сертификат](#)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть не ниже +5 °С и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.

Неокрашенная поверхность:

Очистить неокрашенные деревянные и металлические поверхности от грязи, пыли, масла и жира. Возможную белую ржавчину удалить щеткой с оцинкованной поверхности. Пластмассовую поверхность протереть растворителем, например, Растворителем 1029 или другим денатурированным этиловым спиртом (например, Синолом).

Поверхность отшлифовать и пыль удалить. Из-за специфического характера пластмасс разного типа до окраски всей поверхности рекомендуется проверить воздействие растворителя и адгезию краски на небольшом участке. Деревянные поверхности загрунтовать грунтовкой "Еху" или "Отекс". Металлические поверхности загрунтовать противокоррозионной грунтовкой "Ростекс Супер". До грунтования алюминиевые поверхности следует зашкурить.

Предварительная подготовка

Ранее окрашенная поверхность:

Вымыть поверхность моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой и дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить скребком. Всю поверхность отшлифовать и пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить шпатлевкой "Лаккаитти". Заделанные участки отшлифовать и пыль удалить. Находящиеся в плохом состоянии деревянные поверхности загрунтовать грунтовкой "Еху" или "Отекс", а металлические поверхности – противокоррозионной грунтовкой "Ростекс Супер". При покрывной окраске ярким красным, желтым или оранжевым тонами для деревянных поверхностей заколеровать грунтовку Еху или Отекс в тот же тон, а для оцинкованных, алюминиевых или стальных поверхностей применять грунтовку Ростекс Супер светло-серого цвета.



Уника

Окраска	Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости, для нанесения кистью разбавить "Уайт-спиритом 1050", а для распыления – "Растворителем 1032". Наносить краску кистью, валиком или распылением в 1–2 слоя.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть "Уайт-спиритом 1050" или моющим средством "Пенсселипесу". Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеекрасочной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости, для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью.
Уход	Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6–8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (рН 8–10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.

ОХРАНА ТРУДА	Содержит углеводороды, C9–C12, n-алканы, изо-алканы, циклические, 2–25 % ароматов. ОГНЕОПАСНЫЙ. ВРЕДЕН ДЛЯ ВОДНЫХ ОРГАНИЗМОВ, МОЖЕТ НАНЕСТИ ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ ВРЕД ВОДНОЙ СРЕДЕ. Избегать вдыхания паров растворителей и тумана от распыления. Обеспечить эффективную вентиляцию. Не сливать в канализацию. При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу и показать данную упаковку или этикетку. Хранить в недоступном для детей месте. Содержит метилэтилкетоксим и октоат кобальта. Может вызвать аллергическую реакцию. На продукт имеется паспорт техники безопасности. Паспорт техники безопасности
--------------	--

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку.
TRANСПОРТИРОВКА/ADR -	

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



Уника

**Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе**

