

## Паркетти-Ясса морилка

**ТИП** Водоразбавляемая акрилатная морилка.  
Предназначена для морения отшлифованных поверхностей под лак для пола "Паркетти-Ясса". Чтобы убедиться в правильности выбора материала для конкретной деревянной поверхности, рекомендуется сделать пробную выкраску. Не рекомендуется применять, например, на поверхности из алмазной сосны, дымчатого дуба и коричневого бука.




[Увеличить](#)

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

**ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** Применяется для паркетных и дощатых полов.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



**Базис** EP

**Цвета** По каталогу Tikkurila "Колеруемые лаки для интерьеров".

**Цветовые каталоги** [Каталог цветов Колеруемые лаки](#)

**Класс эмиссии строительного материала** M1

**Расход** 15-20 м<sup>2</sup>/л при нанесении кистью,  
20-25 м<sup>2</sup>/л при нанесении флотексным шпателем.

**Тара** 0,9 л и 2,7 л.

**Разбавитель** Вода

**Соотношения смешивания** При необходимости, разбавляется водой.

**Способ нанесения** Наносится флотексным шпателем или широкой кистью по направлению волокон дерева.  
От пыли – около часа.

**Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%** Следующий слой морилки можно наносить через 3–4 часа.

**Сухой остаток** Ок. 10%.

**Плотность** 1,0 кг/л.

**Хранение** Защищать от мороза.

**Код** 303 6404

**Свидетельство о государственной регистрации** [Свидетельство о государственной регистрации](#)

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



## Паркетти-Ясся морилка

Условия при обработке	Деревянная поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Температура воздуха и поверхности должна быть +15–20 °С и относительная влажность воздуха –30–80 %.
Предварительная подготовка	Шлифовка и заделка Отшлифовать пол по направлению волокон древесины или света от окна (шлифовальной бумагой № 100 или 120). Тщательно удалить пыль от шлифовки пылесосом. Для достижения особенного гладкого конечного результата, пол рекомендуется слегка увлажнить, например, тряпкой или губкой. После высыхания отшлифовать вставшие торчком деревянные волокна (шлифовальная бумага № 230 или механически шлифовальной сеткой).
Морение	Морение нового необработанного ранее пола: Перед применением морилку "Паркетти-Ясся" тщательно перемешать, взбалтывая, чтобы не было осадка, и периодически перемешивать во время работ. Произвести пробную выкраску на незаметной участке для проверки цвета. На окончательный цвет обработанной поверхности влияют порода, твердость и первоначальный цвет древесины и количество нанесенных слоев.
Лакирование поверхности	Наносить тонким слоем флотексным шпателем по направлению волокон древесины. Работу рекомендуется тщательно планировать, чтобы было возможно наносить морилку непрерывно от края к краю обрабатываемой поверхности. Дощатые полы можно морить кистью по одной доске зараз. Наносить второй слой морилки через 3–4 часа после нанесения первого. Мореный пол покрывают лаком для пола "Паркетти-Ясся" через 3–4 часа после нанесения второго слоя морилки.
Очистка инструментов	Лакировку произвести лаком для пола "Паркетти-Ясся" в соответствии с инструкциями по применению. См. техническую спецификацию на лак для пола "Паркетти-Ясся". Мореную поверхность необходимо всегда защищать лакировкой. Рабочие инструменты вымыть водой. Слегка затвердевшую морилку рекомендуется удалить с помощью моющего средства для кистей "Пенсселипесу".
Уход	Мореная и лакированная поверхность достигает своей износостойкости в течение примерно одной недели после обработки. Избегать очистки поверхности в данный период. Поверхность можно очищать мягкой щеткой или тканью. Загрязненную поверхность можно очищать мягкой тканью или губкой, смоченными в нейтральных (рН 6–8) моющих средствах.

---

### ОХРАНА ТРУДА

Материал не классифицирован как опасный. На материал имеется паспорт техники безопасности. [Паспорт техники безопасности](#)

---



## Паркетти-Ясся морилка

ОХРАНА

ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ И

УТИЛИЗАЦИЯ

ОТХОДОВ

ТРАНСПОРТИРОВКА/ВАК/ADR -

-

Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.

---

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001.

Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

**Выбрали продукт?**

**Найдите ближайший магазин в вашем городе**

