

Пиртти морилка для панелей


ТИП Водоразбавляемая морилка на акрилатной основе.
ОБЛАСТЬ Предназначена для морения внутренних поверхностей
ПРИМЕНЕНИЯ согласно инструкции по применению.



ОБЪЕКТЫ Применяется для стен, потолков, дверей, полов и др.
ПРИМЕНЕНИЯ деревянных поверхностей.

[Увеличить](#)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис ЕР
Цвета По каталогу "Гамма цветов колеруемых лаков Тиккурилла".
Расход 10-16 м²/л. Расход колеблется в зависимости от природы, пористости и твердости дерева.
Тара 0,9 л, 2,7 л, 9 л.
Разбавитель Вода
Способ нанесения Наносится губкой, кистью или распылением.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50% От пыли 1-2 ч.
Следующий слой можно наносить через 4-6 часов.
Светостойкость Хорошая.
Плотность Ок. 1,0 кг/л.
Хранение Защищать от мороза.
Свидетельство о государственной регистрации [Свидетельство о государственной регистрации](#)
Сертификат пожарной безопасности [Пожарный сертификат](#)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5°C, и относительная влажность воздуха менее 80%.
Предварительная подготовка Новую деревянную поверхность отшлифовать и пыль от шлифовки удалить.
Ранее обработанную поверхность отшлифовать до чистого дерева.
Морилку тщательно размешать перед применением, а также во время работ с целью обеспечения равномерного размешивания пигментного концентрата в ней. Для проверки оттенка рекомендуется провести

Пиртти морилка для панелей

контрольную выкраску на отдельной доске. Окончательный цвет покрытия зависит от природы, твердости и первоначального цвета дерева, а также от количества слоев.

Наносить морилку губкой, кистью или распылением в один слой. Во избежание разницы в оттенке, поверхность целесообразно обрабатывать без перерывов от начала до конца, а при обработке больших панельных поверхностей - несколько досок за раз. Для получения более светлого оттенка, морилку разбавить водой, например, в соотношении 1:1. Получения более темной поверхности можно добиться повторным нанесением морилки после высыхания первого слоя.

После полного высыхания мореной поверхности произвести защитную лакировку глянцевым или полуглянцевым лаком "Кива". Пол покрыть лаком "Евро Кири".

Очистка
инструментов

Рабочие инструменты промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА

Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом. По морилке имеется паспорт техники безопасности. [Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ
ОТХОДОВ
ТРАНСПОРТИРОВКА-

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе

