

# Евро Кири лак паркетный алкидно-уретановый, глянцевый

ТИП	Износостойкий паркетный алкидно-уретановый лак.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Лак предназначен для защитно-декоративной лакировки паркетных и деревянных полов, лестниц, а также элементов мебели внутри помещения.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется для паркетных и деревянных полов, лестниц, а также элементов мебели внутри помещения



[Увеличить](#)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	EP
Цвета	Согласно каталогу Tikkurila "Колеруемые лаки для интерьеров".
Цветовые каталоги	<a href="#">Каталог цветов Колеруемые лаки</a>
Степень блеска	Глянцевая
Расход	12–14 м <sup>2</sup> /л на однослойное покрытие в зависимости от состояния и типа поверхности.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л.
Разбавитель	Уайт-спирит 1050
Способ нанесения	Наносится кистью, распылителем или аппликатором.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – 3 ч., межслойное высыхание – 24 ч. при температуре +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %. Лаковая пленка достигает своей окончательной твердости и водостойкости в течение 7 дней с момента нанесения.
Износостойкость	Хорошая.
Стойкость к мытью	Отличная (при применении обычных бытовых моющих средств).
Сухой остаток	Около 46 % по объему.
Плотность	0,9 кг/л.
Хранение	Лак хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников отопления. Выдерживает транспортировку и хранение при низких температурах. В случае хранения лака при отрицательной температуре перед применением лак выдержать при комнатной температуре и тщательно перемешать. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке – 3 года со дня изготовления.
Сертификат соответствия	<a href="#">Сертификат соответствия</a>
Свидетельство о государственной регистрации	<a href="#">Свидетельство о государственной регистрации</a>

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

## Евро Кири лак паркетный алкидно-уретановый, глянцевый

Условия при обработке	<p>Лакируемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха, поверхности и лака должна быть не ниже +5 °С и относительная влажность воздуха — не выше 80 %.</p> <p>Новая деревянная поверхность: Очистить поверхность от грязи, пыли, жира.</p>
Предварительная подготовка	<p>Ранее лакированная поверхность: Поверхность вымыть моющим средством Маалипесу, затем тщательно промыть водой и высушить. Отслаивающийся и растрескавшийся лак полностью удалить скребком. Всю поверхность отциклевать или отшлифовать шлифовальной бумагой, пыль от шлифовки удалить. Отдельное грунтование не требуется.</p>
Лакирование	<p>Лак перед применением перемешать, а также перемешивать во время работы с целью обеспечения равномерного распределения пигментного концентрата и матирующего компонента (для лака с полуматовой степенью блеска). Для грунтовочной лакировки нового пола нанести лак, разбавленный Уайт-спиритом 1050 на 20 %. При покрывной лакировке лак наносить 2–3 тонкими слоями по направлению волокон древесины. Перед нанесением следующего слоя лака поверхность рекомендуется слегка шлифовать.</p> <p>При нанесении колерованного лака для проверки цвета рекомендуется до начала работы сделать пробную выкраску на отдельной доске, так как окончательный цвет покрытия зависит от породы и первоначального цвета древесины, а также от количества слоев лака.</p>
Очистка инструментов	<p>После окончания работ инструменты обработать уайт-спиритом или моющим средством для кистей Пенсселипесу.</p> <p>Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежелакированной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение прибл. одного месяца после окраски. При необходимости, для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью.</p>
Уход	<p>Примерно через месяц после лакировки готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6–8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Сильно загрязненные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (рН 8–10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой. Высушить поверхность.</p>
Ремонтная окраска	<p>Лакированные лаком Евро Кири поверхности можно лакировать лаком Евро Кири или однотипными органорастворяемыми лаками. См. пункт "Предварительная подготовка".</p>
<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	<p><b>Содержит уайт-спирит. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО.</b> При проведении покрасочных работ, а также после их окончания, необходимо тщательно проветривать помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и</p>



## Евро Кири лак паркетный алкидно-уретановый, глянцевый

обратиться за медицинской помощью. Для защиты применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте.

### ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы.

### ТРАНСПОРТИРОВКА/ВАК/ADR -

Изготовитель  
ООО "Тиккурила"  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д. 15,  
корп. 3

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

тел./факс (812) 380-3399  
e-mail: [sales@tikkurila-spb.ru](mailto:sales@tikkurila-spb.ru)  
[www.tikkurila.ru](http://www.tikkurila.ru)

-

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

**Выбрали продукт?**

**Найдите ближайший магазин в вашем городе**

