



## Финнгард Гибрисил фасадная краска

ТИП	Водоразбавляемая незагрязняющаяся самоочищающаяся фасадная краска, разработанная на основе нанотехнологии.	 <a href="#">Увеличить</a>
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначена для наружной окраски бетонных и оштукатуренных поверхностей с преобладанием цемента (более половины связующего раствора составляет цемент).	
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется для окраски фасадов жилых, торговых, промышленных, складских и др. помещений.	

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	FLA
Цвета	Отмеченные цвета в каталоге цветов для минеральных поверхностей "Фасад".
Цветовые каталоги	Колеруется пигментными пастами "Аватинт Фасад". <a href="#">Каталог цветов для минеральных поверхностей "Фасад"</a>
Степень блеска	Глубоко матовая
Расход	4–6 м <sup>2</sup> /л на однослойное покрытие. На расход влияют шероховатость и пористость окрашиваемой поверхности, а также способ нанесения.
Тара	18 л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,013"-0,019". Допускается разбавлять до 5 % по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	Следующий слой можно наносить через 12 часов.
Сопротивление водяному пару (EN ISO 7783-2)	$S_{d,H_2O} < 0,2 \text{ м}$
Водопроницаемость (EN 1062-3)	$w < 0,1 \text{ kgm}^{-2}\text{h}^{-0,5}$
Проницаемость углекислого газа (EN 1062-6)	$S_{d,CO_2} > 50 \text{ м}$ (EN 1062-6)
Прочность сцепления (ISO 4624)	$> 1,5 \text{ N/mm}^2$ (бетон)
Атмосферостойкость	Хорошая, также в морской и промышленной среде. Пропускает влагу в виде пара изнутри здания.



## Финнгард Гибрисил фасадная краска

Сухой остаток	Ок. 35 %
Плотность	Ок. 1,2–1,4 кг/л в зависимости от цвета.
Хранение	Защищать от мороза. Температура краски и тары не должна превышать +35 °С. Нельзя хранить под прямыми лучами солнца даже накрытой брезентом. Колерованная или находящаяся в неплотно закрытой или неполной таре краска не выдерживает длительного хранения.
Код	575-серия
Сертификат соответствия	<a href="#">Сертификат соответствия</a>
Свидетельство о государственной регистрации	<a href="#">Свидетельство о государственной регистрации</a>
Сертификат пожарной безопасности	<a href="#">Пожарный сертификат</a>

---

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	<p>Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть не ниже +5 °С и относительная влажность воздуха – не выше 80 %, также во время высыхания краски. Окраску не проводить под прямыми лучами солнца.</p> <p>Неокрашенная поверхность: Перед окраской поверхность должна быть достаточно сухой и твердой. Бетонные элементы можно окрашивать только после одного отопительного сезона. На время высыхания и отверждения влияют, среди прочих, состав отделочного раствора (например, соотношение извести и цемента в штукатурном растворе), а также толщина слоев отделочного раствора и условия окружающей среды.</p>
Предварительная подготовка	<p>Неокрашенную поверхность очистить от грязи, пыли и высолов. Вымыть заплесневелую и покрытую мхом и т.п. поверхность моющим средством "Хомеенпойсто" в соответствии с инструкцией по применению. Гладкие и стеклообразные поверхности всегда механически обработать для получения необходимого профиля и удаления цементного клея. Очень пористые бетонные поверхности рекомендуется полностью выровнять цементным раствором "Финнсеко Политоп" или раствором для выравнивания "Финнсеко".</p> <p>Ранее окрашенная поверхность: Очистить поверхности от загрязнений, пыли и высолов. Заплесневелую, покрытую мхом и т.п. поверхность промыть раствором "Хомеенпойсто" в соответствии с инструкцией по применению. С ранее окрашенных поверхностей удалить шелушащиеся, слабодержащиеся или порошкообразные слои старой краски. Способ удаления выбирается в</p>



## Финнгард Гибрисил фасадная краска

зависимости от прочности подложки и типа удаляемой краски (например, стальная щетка, промывка горячей водой под давлением, гидropескопромывка).

Исправления, частичное и полное выравнивание бетонной поверхности произвести подходящими ремонтными растворами "Финнсеко" в соответствии с инструкцией по применению.

Дефекты оштукатуренной поверхности отделать подходящими штукатурными растворами до достижения уровня и структуры остальной поверхности.

### Грунтование

Окрашиваемую поверхность следует обязательно грунтовать грунтовкой "Гидросол" в соответствии с инструкцией по применению.

Окрасить поверхность двумя слоями краски. Первый слой можно наносить через сутки после грунтовки, а второй – не ранее, чем через 12 часов после нанесения первого. При необходимости, краску "Финнгард Гибрисил" можно разбавить водой макс. до 5 %.

### Внимание!

Фасадную краску "Финнгард Гибрисил" тщательно перемешать перед применением. Во избежание разницы в оттенке, для окраски сплошной поверхности запasti достаточное количество краски одной партии изготовления. В случае применения краски разных партий места стыков рекомендуется окрасить смесью красок новой и старой партий (соотношение смешивания 1:1). Организовать работу так, чтобы стыки были в незаметном месте. Сплошную поверхность окрашивать без перерыва.

### Окраска

Обработку поверхностей, содержащих асбест, следует проводить, соблюдая меры безопасности при работе с асбестом, определенные в местном или национальном законодательстве (в Финляндии: Постановление Правительства 1380/1994 и связанные с ним положения 318/2006 и 863/2010).

На время работы защитить неокрашиваемые поверхности.

Под механическим воздействием на окрашенной поверхности, особенно темного цвета, могут появиться следы более светлого цвета. Это качество характерно для всех матовых фасадных красок и никаким образом не влияет на их технические свойства.

### Очистка инструментов

Рабочие инструменты вымыть водой. Слегка затвердевшую краску удалить с помощью моющего средства для кистей "Пенсселипесу".

### Уход

При необходимости, очистку производить не ранее, чем через месяц после окраски осторожно промывкой под давлением без применения



## Финнгард Гибрисил фасадная краска

моющих средств. На поверхности могут остаться следы от мытья, и поэтому рекомендуется ограничить участок мытья по линиям конструкции для того, чтобы сделать их незаметными. Отслаивающуюся грязь рекомендуется удалить легкой сухой очисткой мягкой щеткой, не растирая.

Плесень устранить раствором "Хомеенпойсто", после чего тщательно промыть поверхность чистой водой. Внимание! После применения "Хомеенпойсто" поверхность всегда нуждается в окраске.

Ремонтная окраска Ремонтную окраску поверхностей, окрашенных ранее краской "Финнгард Гибрисил", производить фасадной краской "Финнгард Гибрисил" или силиконовой краской "Финнгард".

ОХРАНА ТРУДА Продукт не классифицирован, как опасный. На продукт имеется паспорт техники безопасности. [Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ Жидкие статки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.

TRANSPORTIROVKAVAK/ADR -

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

**Выбрали продукт?**  
**Найдите ближайший магазин в вашем городе**

