

Техо краска для оконных рам

ТИП	Алкидная краска на масляной основе. Предназначена для окраски новых и ранее окрашенных наружных деревянных поверхностей.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	



ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется для окраски оконных рам, дверей и дверных рам.
--------------------	--

 [Увеличить](#)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	А и С
Цвета	Белую краску базиса А можно применять как таковую, либо колеровать по каталогу цветов "Деревянные фасады". Краску базиса С применять только колерованной. Колерованная краска обмену не подлежит.
Цветовые каталоги	Деревянные фасады
Степень блеска	Полуглянцевая
Расход	8-10 м ² /л.
Тара	Базис А - 0,9 л, 2,7 л, 9 л. Базис С - 0,9 л, 2,7 л.
Разбавитель	Алкидный растворитель 2010
Способ нанесения	Наносится кистью.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	Окрашенная поверхность сухая через 24 часа. Время высыхания замедляется при увеличении толщины слоя, понижении температуры или повышенной относительной влажности воздуха.
Сухой остаток	Ок. 65% в зависимости от цвета.
Плотность	Ок. 1,2 кг/л в зависимости от цвета.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. В неплотно закрытой или неполной таре краска не выдерживает длительного хранения.
Код	566-серия
Сертификат соответствия	Декларация о соответствии
Свидетельство о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Техо краска для оконных рам

Условия при обработке	<p>Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже +5 °С и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.</p> <p>Неокрашенная поверхность:</p> <p>Очистить поверхность от грязи и пыли, плесени и посторонних включений. Древесину загрунтовать грунтовочным составом "Валтти Похьюсте". Защитить ржавеющие металлические детали, например, шляпки гвоздей, противокоррозионной грунтовкой "Ростекс Супер". Смолу удалить и сучки обработать изолирующим лаком "Оксалакка".</p>
Предварительная подготовка	<p>Ранее окрашенная поверхность:</p> <p>С ранее окрашенной поверхности удалить старую краску и замазку. Промыть ранее окрашенную поверхность моющим средством "Маалипесу" или, при необходимости, гипохлоритным составом "Хомеенпойсто", согласно инструкции по применению. Отшлифовать глянцевые поверхности до матового состояния и скруглить острые кромки. Пыль от шлифовки удалить. Очищенные до голого дерева поверхности покрыть грунтовочным составом "Валтти Похьюсте". Заделать возможные трещины подходящей замазкой для окон (сначала убедиться в хорошей адгезии замазки к краске).</p> <p>Перед применением краску тщательно перемешать. Грунтовать поверхность краской для оконных рам "Техо", разбавленной "Алкидным растворителем 2010" на 5 %, либо "Масляной грунтовкой". Оконные рамы, ранее окрашенные полиуретановой или каталитической краской, окрасить краской для оконных рам "Техо", разбавленной на 5 % "Алкидным растворителем 2010" после того, как поверхность зашкурили.</p>
Окраска	<p>Наносить краску кистью. Покрывную окраску произвести неразбавленной краской для оконных рам "Техо" через одни, а лучше через несколько суток после произведения грунтовочной окраски. Наносить краску также на поверхность стекла полосой шириной в 1–2 мм.</p>
Очистка инструментов	<p>Рабочие инструменты промыть "Уайт-спиритом 1050" или моющим средством "Пенсселипесу".</p> <p>В нормальных условиях свежее окрашенное покрытие достигает своей окончательной твердости и износостойкости в течение четырех недель после окраски. В данный период поверхность можно очищать легкой очисткой мягкой щеткой или влажной тряпкой.</p>
Уход	<p>Загрязненную поверхность можно очищать моющим раствором "Хуолтопесу" (1 часть "Хуолтопесу" на 10 частей воды) не ранее чем через месяц. Особенно загрязненные поверхности можно очищать сильным раствором (1 часть "Хуолтопесу" на 1 часть воды). После очистки промыть поверхность чистой водой и дать высохнуть.</p>
ОХРАНА ТРУДА	<p>Содержит алифатический уайт-спирит и толилфлуанид. ОГНЕОПАСНЫЙ. ВРЕДЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ ВДЫХАНИИ. Избегать</p>

Техо краска для оконных рам

вдыхания паров растворителей. Обеспечить эффективную вентиляцию. Использовать соответствующие защитные перчатки. При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу и показать данную этикетку или упаковку. Хранить в недоступном для детей месте. Содержит этилметилкетоксим и толилфлуанид. Может вызвать аллергическую реакцию. На продукт имеется паспорт техники безопасности. [Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на землю. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывозить на свалку – соблюдать местное законодательство. Опасность самовоспламенения! Пропитанные продуктом тряпки, ветошь и шлифовальная пыль могут самовоспламениться. Данные отходы необходимо до уничтожения хранить смоченными в воде, просушить на открытом воздухе либо незамедлительно сжечь.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

**Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе**

