

## Панели-Ясса защитный состав

ТИП	<p>Водоразбавляемый защитный состав на акрилатной основе для внутренних работ.</p> <p>Предназначен для защиты ранее непокрытых деревянных, панельных и бревенчатых, а также бетонных и кирпичных поверхностей в сухих внутренних помещениях. Образует водо- и грязеотталкивающую поверхность. Содержит противогрибковый компонент, защищающий обработанную поверхность.</p>	 <a href="#">Увеличить</a>						
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	<p>Применяется для бревенчатых поверхностей, панельных стен и потолков.</p>							
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ								
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <p>KIILTÄVÄ GLOSS</p> <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">✓</td></tr> </table> </div> <div style="text-align: center;"> <p>HIMMEÄ MATT</p> <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table> </div>    <div style="text-align: center;"> <p>8 m<sup>2</sup>/l</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>12 m<sup>2</sup>/l</p> </div> </div>				✓			
✓								
Базис	EP							
Цвета	Колеруется в цвета каталога "Колеруемые лаки для интерьеров".							
Цветовые каталоги	<a href="#">Каталог цветов Колеруемые лаки</a>							
Степень блеска	Полуматовая							
Класс эмиссии строительного материала	M1							
Расход	8-12 м <sup>2</sup> /л.							
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л.							
Разбавитель	Вода							
Способ нанесения	Наносится кистью или распылением.							
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 2–3 часа.							
Сухой остаток	Сухой для эксплуатации через сутки. Лаковая пленка достигает своей окончательной твердости через примерно 1 месяц после нанесения.							
Плотность	Ок. 16%.							
Хранение	1,0 кг/л.							
Код	Защищать от мороза.							
Свидетельство о государственной регистрации	847 6404							
Сертификат пожарной безопасности	<a href="#">Свидетельство о государственной регистрации</a>							
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	<a href="#">Пожарный сертификат</a>							



## Панели-Ясся защитный состав

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже +10 °С и относительная влажность воздуха – 30–80 %.
Предварительная подготовка	Очистить поверхность от грязи и пыли. Слегка увлажнить поверхность, дать высохнуть и отшлифовать вставшие торчком волокна. Пыль от шлифовки удалить. Нелакированная ранее поверхность:
Обработка	Перед применением защитный состав Панели-Ясся тщательно перемешать, чтобы не было осадка, а также периодически перемешивать во время работ. При необходимости, разбавить водой. Наносить состав 2 слоями по направлению волокон дерева. При нанесении колерованного состава для проверки оттенка рекомендуется сделать контрольную выкраску на отдельной доске. Окончательный цвет покрытия зависит от породы, твердости и первоначального цвета дерева, а также от количества слоев. Для нанесения первого слоя разбавить состав водой на 20-30 %. Обычно желаемый результат достигается нанесением двух слоев. Во избежание разницы в оттенке поверхность рекомендуется обрабатывать непрерывными мазками от края до края, а при обработке больших панельных поверхностей – несколько досок зараз.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой или моющим средством "Пенсселипесу". При необходимости, не ранее, чем примерно через 1 месяц после лакировки готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6–8) моющими средствами с помощью отжатой мягкой щетки, ткани или губки.
Уход	Поверхность нельзя оставлять мокрой. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (рН 8–10) с помощью, например, тряпки или губки. После очистки поверхность необходимо вымыть тщательно чистой водой.
Ремонтная окраска	Обработанные защитным составом "Панели-Ясся" поверхности можно защищать водоразбавляемым защитным составом такого же типа. См. пункт "Предварительная подготовка".
ОХРАНА ТРУДА	Продукт не классифицирован, как опасный. На продукт имеется паспорт техники безопасности. <a href="#">Паспорт техники безопасности</a>
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывозить на свалку – соблюдать местное законодательство.
TRANSPORTIROVKAVAK/ADR -	

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001.



## Панели-Ясся защитный состав

Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

**Выбрали продукт?**

**Найдите ближайший магазин в вашем городе**

