



## Термал силиконоалюминиевая краска

ТИП	Алюминиевая краска для термостойких покрытий на основе силиконовой смолы. Предназначена для окраски металлических поверхностей внутри и снаружи помещений. Выдерживает высокие температуры вплоть до красного каления железа.											
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ												
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется для окраски металлических предметов и мебели.	<a href="#">Увеличить</a>										
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>KIILTÄVÄ GLOSS</p> <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">✓</td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> </div> <div style="text-align: center;"> <p>HIMMEÄ MATT</p> <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>16 m<sup>2</sup>/l</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>20 m<sup>2</sup>/l</p>  </div> </div>			✓								
	✓											
Цвета	Алюминиевый.											
Степень блеска	Полуглянцевая											
Расход	16-20 м <sup>2</sup> /л.											
Тара	1/10 л и 1/3 л.											
Способ нанесения	Наносится кистью или распылением.											
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – прим. 10 мин. Для обработки – прим. 30 мин. при нормальных условиях. Окончательное отверждение при 230°C – один час.											
Термостойкость	Выдерживает высокие температуры (до темнокрасного каления железа).											
Сухой остаток	22 %.											
Плотность	1,0 кг/л.											
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.											
Код	006 7680											
Сертификат соответствия	<a href="#">Декларация о соответствии</a>											
Свидетельство о государственной регистрации	<a href="#">Свидетельство о государственной регистрации</a>											
Сертификат пожарной безопасности	<a href="#">Пожарный сертификат</a>											
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ												
Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше +5°C и относительная влажность воздуха менее 80%.											
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. Обезжирить Уайт-спиритом 1050											



## Термал силиконоалюминиевая краска

или моющим средством "Маалипесу", тщательно промыть водой и незамедлительно высушить.

Ранее окрашенная поверхность:

Удалить отслаивающийся слой скребком или стальной щеткой.

Краску тщательно перемешать перед применением. Перемешивать также во время окраски. Краску наносят тонким слоем кистью или распылением, рекомендуемая толщина сухой пленки 15 мкм. Обычно достаточно нанесения в один слой. Внимание! Окончательное отвердевание покрытия предполагает нагревание при температуре 230 0С в течение 1 часа.

Окраска

Очистка инструментов

Рабочие инструменты очистить моющим средством для кистей "Пенсселипесу".

ОХРАНА ТРУДА

Содержит ксилол и промышленный бензин (нафта), обессеренный тяжелый. ОГНЕОПАСНЫЙ. ВРЕДЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ ВДЫХАНИИ И ПОПАДАНИИ НА КОЖУ. РАЗДРАЖАЕТ КОЖУ. ВРЕДЕН ДЛЯ ВОДНЫХ ОРГАНИЗМОВ, МОЖЕТ НАНЕСТИ ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ ВРЕД ВОДНОЙ СРЕДЕ. Избегать вдыхания паров растворителей или пыли от распыления. Организовать эффективную вентиляцию. Использовать соответствующую защитную одежду и перчатки. Не сливать в канализацию. При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу и показать данную упаковку или этикетку. Хранить в недоступном для детей месте. На краску имеется паспорт техники безопасности. [Паспорт техники безопасности](#)



Вредный

ОХРАНА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ  
СРЕДЫ И  
УТИЛИЗАЦИЯ  
ОТХОДОВ  
ТРАНСПОРТИРОВКА/ADR 3 III

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша



## Термал силиконоалюминиевая краска

компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

**Выбрали продукт?**

**Найдите ближайший магазин в вашем городе**

