



TIKKURILA

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 08.04.2013  
(Предыдущая дата 10.01.2012)

## Тунто грубозернистое покрытие

ТИП	Водоразбавляемое акрилатное покрытие.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначено для новых и ранее окрашенных бетонных, оштукатуренных и кирпичных поверхностей, деревенстволокнистых, деревеностружечных и гипсовых плит. Можно наносить также и на поверхности потолков.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется для окраски стен в сухих внутренних помещениях.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	 Базис RPA и RPC Цвета Колеруется по каталогу цветов Тунто. Окончательный цвет покрытия выглядит обычно немного темнее по сравнению с выкраской из-за зернистой структуры покрытия. Взболтать перед колеровкой. <a href="#">Каталог цветов Тунто</a> Степень блеска Глубоко матовая Расход 0,5–0,7 м <sup>2</sup> /л. На расход влияет пористость и шероховатость обрабатываемой поверхности, а также способ нанесения. Тара 16,5 кг (ок. 9 л). Разбавитель Вода Соотношения смешивания При необходимости, разбавить водой макс. на 1 %. Способ нанесения Наносится стальным шпателем, растворонасосом или распылителем с бачком (размер сопла мин. 5 мм). Отделка пластмассовым мастерком. Внимание! Перед распылением удалить из банки металлический кусок от крышки, возможно попавший туда при колеровке. Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50% 24 часа Термостойкость 80 °C Сухой остаток 65 %. Плотность Ок. 1,8–1,9 кг/л Хранение Защищать от мороза. Код 852-серия Свидетельство о государственной регистрации <a href="#">Свидетельство о государственной регистрации</a>

[Увеличить](#)

Базис	RPA и RPC
Цвета	Колеруется по каталогу цветов Тунто. Окончательный цвет покрытия выглядит обычно немного темнее по сравнению с выкраской из-за зернистой структуры покрытия. Взболтать перед колеровкой. <a href="#">Каталог цветов Тунто</a>
Цветовые каталоги	
Степень блеска	Глубоко матовая
Расход	0,5–0,7 м <sup>2</sup> /л. На расход влияет пористость и шероховатость обрабатываемой поверхности, а также способ нанесения.
Тара	16,5 кг (ок. 9 л).
Разбавитель	Вода
Соотношения смешивания	При необходимости, разбавить водой макс. на 1 %.
Способ нанесения	Наносится стальным шпателем, растворонасосом или распылителем с бачком (размер сопла мин. 5 мм). Отделка пластмассовым мастерком. Внимание! Перед распылением удалить из банки металлический кусок от крышки, возможно попавший туда при колеровке.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	24 часа
Термостойкость	80 °C
Сухой остаток	65 %.
Плотность	Ок. 1,8–1,9 кг/л
Хранение	Защищать от мороза.
Код	852-серия
Свидетельство о государственной регистрации	<a href="#">Свидетельство о государственной регистрации</a>

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



## Тунто грубозернистое покрытие

### Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть не ниже +5 °C и относительная влажность воздуха – не выше 80 %. Новая неокрашенная поверхность:

Очистить поверхность от грязи и пыли. Выправить неровности подходящей легкой шпатлевкой серии "Престо". Загрунтовать поверхность грунтовкой "Луя". Окрасить 1–2 слоями интерьерной краски, например, "Гармония", заколерованными в цвет покрытия, которое будет нанесено.

### Предварительная подготовка

Ранее окрашенная поверхность:

Вымыть поверхность моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. При необходимости, выровнять неровности соответствующей шпатлевкой серии "Престо". При большом различии в цвете между подложкой и наносимым покрытием окрасить поверхность одним слоем интерьерной краски, например, "Гармония".

Перед применением грубозернистое структурное покрытие "Тунто" тщательно перемешать. Наносить покрытие стальным шпателем в слой толщиной размера зерна. Незамедлительно (макс. через 15 мин) затереть, легко надавливая пластмассовым мастерком. Если мастерок не двигается легко по поверхности, покрытие нанесено слишком толстым слоем. Слишком толстый слой покрытия снять с обработанного участка, проводя стальным шпателем вдоль поверхности. Во избежания различий в оттенке смешать в одном сосуде достаточное количество покрытия одной партии изготовления.

Окна защитить до начала работ. Возможные брызги от покрытия удалить с них незамедлительно.

Неизрасходованное покрытие убрать с рабочих инструментов обратно в банку, чтобы избежать засорения канализации. Рабочие инструменты вымыть водой. Слегка затвердевшее покрытие рекомендуется удалить с помощью моющего средства для кистей "Пенселипесу".

### Окраска

Очищать поверхность сухой очисткой, используя пылесос.

### Очистка инструментов

Состав продукта не предполагает предупредительной маркировки. Выполнять окрасочные работы аккуратно, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом. На продукт имеется паспорт техники безопасности. [Паспорт техники безопасности](#)

### ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ТРАНСПОРТИРОВКА/ADR -

Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой



TIKKURILA

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 08.04.2013  
(Предыдущая дата 10.01.2012)

## Тунто грубозернистое покрытие

качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

**Выбрали продукт?**

**Найдите ближайший магазин в вашем городе**

